



### Opšti podaci

Akrilni ekološki brusni kit za drvo.

### Upotreba

Veoma je pogodan za praktičnu upotrebu. Lako se nanosi i brzo suši. Koristi se za izravnavanje manjih neravnina na drvenim površinama, ali je isto tako pogodan za izravnavanje pukotina na zidu, gipsu i sličnim materijalima.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Akrilne smole
Viskozitet u stanju isporuke	Tiksotropna pastozna masa
Gustina	1,75-1,85 g/cm <sup>3</sup> %čvrste materije – zapreminski 59-63% %čvrste materije – težinski 77-82%
Potrošnja	* Praktična potrošnja premaza zavisi od veličine i dubine neravnine na drvenim površinama ~1m <sup>2</sup> /kg za veličinu fuge 1mm
Suvu na dodir	40 min
Brušenje	posle 2-3 h
Nanošenje premaza	posle brušenja i otprašivanja prašine
Temperatura nanošenja	od +10°C do +35°C
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/g-WB): 30g/l. Ovaj proizvod sadrži max 20g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću
Pakovanje	0,8 kg
Lagerovanje	18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u ne otvorenoj originalnoj ambalaži. Čuvati od smrzavanja.
Razređivač	Voda - za pranje alata

### Raspoložive nijanse

Bela 1503

### Priprema površine

Vlažnost kod drveta četinara ne sme preći 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a Nitro razređivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

### Podaci o primeni

Ne razređen nanosi se nerđajućom čeličnom lopaticom tako da se popune sve neravnine u maksimalnoj debljini od 2-3 mm u jednom sloju. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.



# decolux



## Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepcicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).

GUDMARK GROUP DOO | Hajduk Veljkova bb, Šabac | Infotel: +381 15 368 851 |  
[info@gudmarkgroup.com](mailto:info@gudmarkgroup.com) | [www.zorkacolor.com](http://www.zorkacolor.com)