



Opšti podaci

Premaz za zaštitu drveta od uticaja vlage, kiše, mraza i sunca. Izrađen je na bazi alkidnih smola i pigmenata koji su postojani na svetlost uz dodatak sredstava sa fungicidnim dejstvom. Drvo zaštićeno Decolux Lazurnim premazom ima prirodan izgled sa vidljivom strukturom drveta.

Upotreba

Pre upotrebe Decolux Lazurni premaz dobro promešati. Drvo mora biti suvo i očišćeno. Nanosi se u dva sloja za enterijer i tri sloja za eksterijer.

| TEHNIČKI PODACI | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip veziva | Alkidna smola |
| Gustina | 0,86-0,88 g/cm ³ %čvrste materije –zapreminske 21-25% %čvrste materije –težinske 28-32% |
| Izdašnost | 10-12 m ² /l za jedan nanos |
| Teorijska potrošnja | 0,080 - 0,100 l /m ² za jedan nanos * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste drveta koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza. |
| Suv na dodir | za 5-10 časova |
| Međuslojni interval | Drugi sloj naneti nakon min 24 h |
| Viskozitet u stanju isporuke | 25-40" D ₄ / 20° DIN 53211 |
| Temperatura nanošenja | od +5°C do +35°C |
| Temperatura površine | min. 3°C iznad tačke rose |
| Osobine suvog filma | Transparentni premaz srednjeg sjaja |
| VOC | Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/f– SB) 700g/l. Ovaj proizvod sadrži max 700g/l. |
| Napomena | Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnost vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću |
| Pakovanje | 0,75 l; 2,5 l |
| Lagerovanje | 5 godina pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži. |
| Razređivač | 5220 - za pranje alata. Premaz se ne razređuje. |

decolux



Raspoložive nijanse

11 Nijansi po ton karti Premazi za drvo.

Priprema površne

Novo drvo:

Vlažnost kod drveta četinara ne sme preći 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razređivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza:

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene premaze potpuno odstranimo.

Podaci o primeni

Nanosi se u dva ili tri sloja.

Nanošenje: četka, sunđer

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).