



Opšti podaci

Uljana impregnacija za drvo. Upotrebljava se za osnovnu zaštitu i impregnaciju drveta u enterijeru i eksterijeru.

Upotreba

Pre upotrebe Elaton firnis impregnaciju dobro promešati. Drvo mora biti suvo i očišćeno. Nanosi se u jednom sloju za impregnaciju a u dva sloja kao završni premaz.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	Alkidna smola
Gustina	0,86-0,89 g/cm ³ %čvrste materije – zapreminski 34-37 % %čvrste materije – težinski 40-43%
Izdašnost	10-12 m ² /l za jedan nanos
Teorijska potrošnja	0,08- 0,100 l/m ² za jedan nanos * Praktična potrošnja premaza zavisi od vrste drveta koja se štiti, pripremljenosti površine i načina nanošenja premaza .
Suvo na dodir	4 - 8h, potpuno suv za 24 h
Međuslojni interval	Drugi sloj naneti nakon min 12h
Viskozitet u stanju isporuke	15-30" D ₄ / 20° DIN 53211
Temperatura nanošenja	od + 5°C do + 35°C
Temperatura površine	min. 3°C iznad tačke rose
Osobine suvog filma	Transparentni premaz visokog sjaja
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/h– SB) 750g/l. Ovaj proizvod sadrži max 750g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	0,8l
Lagerovanje	5 godina pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.
Razređivač	5220 - za pranje alata. Premaz se ne razređuje.

Raspoložive nijanse

Bezbojan premaz

Priprema površine

Novo drvo - Vlažnost kod drveta četinara ne sme preći 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a NITRO razređivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.

elaton



Obnova starih premaza - Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene premaze potpuno odstranimo.

Podaci o primeni

Nanosi se u jednom ili dva sloja.

Nanošenje: četka, sprej

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).