



### Opšti podaci

Upotrebljava se za lepljenje parketa na betonsku podlogu.

### Upotreba

Nanosi se ne razređen na suvu, ravnu, otprašenu i odmašćenu betonsku podlogu. Vlažnost betonske podloge ne sme biti veća od 2%, a parketa maksimalno 10%. Podlogu impregnirati Lepkom za parket razređenim vodom u odnosu 1:5 u jednom nanosu. Lepak se potom nanosi ne razređen nazubljenom hoblom u debljini od 1mm.

TEHNIČKI PODACI	
Tip veziva	PVAc
Gustina	1,28-1,40 gr/cm <sup>3</sup> , ISO 2811
Teorijska potrošnja (pokrivnost)	1-1,2 kg/m <sup>2</sup> . Praktična potrošnja zavisi od pripremljenosti betonske podloge i vrste hoble koja se koristi.
Potpuno suv	Posle 48 h.
Viskozitet u stanju isporuke	95-105 KU/25°C po Stormeru (odraditi kao 90 % rastvor u vodi)
Sadržaj čvrste materije	70-75% težinski
Sposobnost kvašenja	Potpuno kvasi hrastov parket
Razređivač	Ne razređuje se
Uslovi rada	Optimalni uslovi rada su od +10°C do +25°C (temperatura vazduha, temperatura u prostoriji kao i temperatura lepka ne sme biti niža od 13°C. Temperatura podloge iznad +10°C).
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/d-WB): 130g/l. Ovaj proizvod sadrži max 130g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove - normalnu temperaturu od 20°C, i normalnu vlažnosti vazduha 70%. Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Pakovanje	5kg, 25kg
Skladištenje	18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži. ČUVATI OD SMRZAVANJA!!!

### Priprema površine

Betonska podloga treba da zadovolji sledeće uslove: da je upijajuća, da je sa 2 % vlage, ravna, bez masnih mrlja i otprašena, vlažnost parketa max 10 %.

### Podaci o primeni

Betonsku podlogu treba najpre impregnirati Lepkom za parket razređenim vodom u odnosu 1:5 u jednom nanosu.



# royal

Lepak za parket nanosi se nazubljenom hoblom. Pre brušenja parketa proveriti vlagu u samom parketu. Ne brusiti i lakirati ukoliko je ona veća od maximalno dozvoljenih 10%.



## Način nanošenja

Nazubljenom hoblom

## Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

## Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).

GUDMARK GROUP DOO | Hajduk Veljkova bb, Šabac | Infotel: +381 15 368 851 |  
info@gudmarkgroup.com | www.zorkacolor.com