



TIKKURILA

# LUJA UNIVERZALNI PRIMER

VISOKOKVALITETNI PRIMER

**OPIS**

Akrilni prajmer. Proizvod sadrži sredstvo protiv vlage koje štiti boju.

**PREPORUČENA  
UPOTREBA**

Zidovi i plafoni u enterijeru. Pogodan kao prajmer – osnovni premaz za Luja boje i Tikkurila akrilne boje za enterijer. Može se nanositi i ispod tapeta.

**KARAKTERISTIKE  
PROIZVODA**

Proizvod se koristi za prvo premazivanje i završnu obradu betona, malterisanih površina, za ciglu, gipsane ploče, ivericu i ravne površine od drvenih vlakana. Takođe dobro prijanja na prethodno ofarbane površine sa disperzionim, alkidnom, epoksi i katalizovanom bojom.





## LUJA UNIVERZALNI PRIMER

### TEHNIČKI PODACI

|  |   |
|--|---|
| Boja proizvodna grupa 2012                               | 212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05   |
| Bazne boje   | AP baza   |
| Paleta boja  | Svetle nijanse mogu se tonirati prema Tikkurila bojama. Tačnost nijanse može se razlikovati od uzorka.  |
| Stepen sjaja   | Puni mat. 6/RT klasifikacija  |
| Pokrivnost   | Upijajuće površine 5-8 m <sup>2</sup> /l, neupijajuće površine 7-10 m <sup>2</sup> /l   |
| Pakovanje  | 0.9 lit, 2.7 lit, 9 lit   |
| Metod primene  | Četka, valjak ili sprej. Vazdušni sprej – mlaznica 0.015"-0.021". Razređivanje 0-10% zapreminski.   |
| Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha | Suv na dodir nakon 30 minuta. Ponovno premazivanje nakon 2h.  |
| Specifična masa (kg/l)                                   | 1,4 kg/l, ISO 2811  |
| Otpornost na hemikalije                                  | Otporan na čišćenje hemikalijama i blagim rastvaračima, kao white spirit.   |
| Otpornost na mokro ribanje                               | SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998  |
| Otpornost na topotu                                      | 85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.  |
| Sadržaj čvrste materije %                                | 40  |
| VOC  | (kategorija A/a) max.30 g/l (2010). Joker sadrži VOC max. 30 g/l.   |
| Skladištenje   | Zaštititi od smrzavanja. Loše zatvorene ili plitke konzerve i/ili toniran proizvod ne podnose dugotrajno skladištenje. Toniran proizvod treba iskoristiti tokom iste sezone farbanja. |



## LUJA UNIVERZALNI PRIMER

### DETALJI PRIMENE

#### Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

#### Priprema površine

Nebojene površine:

Očistiti površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izglačati površinu sa Tikkurila Prestomax glet masom i izbrisuti osušenu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Luja Universal primer.

Prethodno obojene površine:

Isprati prethodno obojene površine sa Maalipesu Cleaning Agent – (sredstvo za čišćenje) i isprati pažljivo sa vodom. Izbrisuti čvrste i sjajne površine do mat i ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti rupe i pukotine sa Prestomax glet masom i izbrisuti suvu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovni premaz npr. Luja Universal primer pre premazivanja, ako je potrebno.

#### Premazivanje

Promešati Joker dobro pre upotrebe i razblažiti sa vodom, ako je potrebno. Naneti 1-2 sloja premaza sa valjkom, četkom ili sprejom.

#### Čišćenje alata

Očistiti alat sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) da se očisti stvrdnuta boja sa četke.

#### Uputstvo za održavanje

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova.

Očistiti površine sa neutralnim (ph 6 – 8) deterđentom i npr. sunđerom ili krpom. Očistiti veoma prljave površine sa blagim alkalnim (pH 8-10) deterđentom i npr. sunđerom ili krpom. Nakon pranja, isprati površinu temeljno. Postupiti prema uputstvima za razblaživanje deterđenta od proizvođača, kada se priprema rastvor deterđagenta.

Nakon tretmana, površinu treba tretirati sa pažnjom nekoliko nedelja, jer proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima. Ako je čišćenje potrebno ubrzano nakon farbanja, koristiti suvu ili vlažnu krpu za čišćenje.

#### Uputstvo za obradu

Površine ofarbane sa Joker mogu biti održavane farbanjem sa istim proizvodom ili sa istim tipom vodorazredive boje. Videti odeljak "Prethodno obojene površine"

#### Životna sredina i odlaganje otpada

Izbegavati prosipanje u kanalizaciju, vodene sisteme i zemljište. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.