



TIKKURILA

SIRO HIMMEA

NE REFLEKTUJUĆA BOJA ZA PLAFONE, PUNI MAT



OPIS

Akrilna boja za plafone bez refleksije.

PREPORUČENA UPOTREBA

Za farbanje na plafonima u suvim unutrašnjim prostorijama.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Namenjena za unutrašnju upotrebu na betonskim, malterisanim, gletovanim površinama, cigli, gipsanim pločama, iverici, drvenim površinama. Pogodna za bojenje prethodno obojenih površina.





SIRO HIMMEA

TEHNIČKI PODACI

Bazne boje	AP baza
Paleta boja	Svetle nijanse mogu se tonirati prema Tikkurila bojama. Tačnost nijanse može se razlikovati od uzorka.
Stepen sjaja	Puni mat
Pokrivnost	Upijajuće površine 5-7 m ² /l, neupijajuće površine 9-11 m ² /l
Pakovanje	0.9 lit, 2.7 lit, 9 lit
Metod primene	Četka, valjak ili sprej. Vazdušni sprej – mlaznica 0.017"-0.021". Razređivanje 0-5% zapreminski.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na prašinu nakon 30 minuta. Ponovno premazivanje nakon 2-4h.
Specifična masa (kg/l)	U proseku 1,3 kg/l, ISO 2811
Otpornost na pranje	Podnosi čišćenje sa vlažnim alatima za čišćenje.
Otpornost na mokro ribanje	SFS-EN 13300 klasa 2, ISO 11998
Otpornost na toplotu	85°C, ISO 4211-3.
Sadržaj čvrste materije %	35
VOC	(cat A/a) 30g/l (2010). Siro Himmea sadrži VOC max. 30g/l.
Skladištenje	Zaštititi od smrzavanja. Loše zatvorene ili plitke konzerve i/ili toniran proizvod ne podnose dugotrajno skladištenje. Toniran proizvod treba iskoristiti tokom iste sezone farbanja.



SIRO HIMMEA

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +10°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

Priprema površine

Nebojene površine:

Očistiti površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izglacati površinu sa Tikkurila Prestomax glet masom i izbrusiti osušenu površinu.

Prethodno obojene površine:

Isprati prethodno obojene površine sa Maalipesu Cleaning Agent – (sredstvo za čišćenje) ako je potrebno. Izbrusiti čvrste i sjajne površine do mat i ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti rupe i pukotine sa Prestomax glet masom i izbrusiti suhu površinu.

Premazivanje

Promešati Siro Himmea dobro pre upotrebe i razblažiti sa vodom, ako je potrebno. Naneti jedan ili dva sloja premaza sa valjkom, četkom ili sprejom.

Čišćenje alata

Očistiti alat sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) da se očisti stvrdnuta boja sa četke.

Uputstvo za održavanje

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova. Očistiti površine sa mekanim suđerom ili krpom i neutralnim (ph 6 – 8) deterdžentom. Postupiti prema uputstvima za razblaživanje deterdženta od proizvođača, kada se priprema rastvor deterdženta. Površina ne sme ostati vlažna nakon čišćenja.

Proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima, i sa površinom treba postupati sa pažnjom tokom ovog perioda. Ako je čišćenje potrebno ubrzo nakon farbanja, koristiti vlažnu krpu za blago čišćenje.

Uputstvo za obradu

Površine ofarbane sa Siro Himmea mogu biti održavane farbanjem sa istim proizvodom ili sa istim tipom vodorazredive boje. Videti odeljak "Prethodno obojene površine"

Životna sredina i odlaganje otpada

Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) Br.1272/2008

Sadrži 1,2-benzintiazol-3(2H)-one i reaktivnu masu 5-hloto-2-metil-4-izotiazolin-3-one i 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Može da izazove alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Ovaj proizvod sadrži biocidni proizvod za očuvanje proizvoda tokom skladištenja. Sadrži C(M)IT/MIT (3:1).

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.