



TIKKURILA

ARGENTUM

SPECIJALNA HIGIJENSKA BOJA



OPIS

Posebna boja za zidne i plafonske površine koje zahtevaju visok nivo higijene. Proizvod sadrži aktivno srebro kao efektivan agens koji će sprečiti rast bakterijskih sojeva na obojenim površinama zajedno sa dobrom higijenom. Proizvod je testiran prema standardu ISO 22196 sa vremenom izlaganja od 24 sata. Bakterijski sojevi klase 04, 05 i 06. Proizvod ima dozvolu za indirektan kontakt sa hranom (PZH, Higijenski sertifikat).

PREPORUČENA UPOTREBA

Zidne i plafonske površine u prostorijama u kojima se očekuje da površina ima odličnu otpornost na habanje i visok nivo higijene. Na primer holovi, stepeništa, bolnički hodnici i sobe i drugi slični objekti u kojima su površine izložene velikom habanju.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Betonske, malterisane, gletovane površine i najčešće građevinske ploče u unutrašnjim prostorijama. Pogodan i za prvu primenu i za održavanje).





ARGENTUM

TEHNIČKI PODACI

Bazne boje	A baza
Paleta boja	Svetle nijanse mogu se tonirati u Tikkurila boje.
Stepen sjaja	Polu mat. 6/RT klasifikacija
Pokrivnost	Oko 5-8 m ² /l 0.13 – 0.2 l/m ²
Pakovanje	2.7 lit, 9 lit, 18lit
Metod primene	Četka, valjak ili sprej. Vazdušni sprej – mlaznica 0.015"-0.021". Razređivanje 0-5% zapreminski.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na dodir nakon 2 h. Ponovno premazivanje nakon 4 h.
Specifična masa (kg/l)	Oko 1,2 kg/l, ISO 2811
Otpornost na hemikalije	Otporan na razređivače, npr. white spirit.
Otpornost na pranje	Veoma dobro. Može se prati sa deterdžentima i dezinfekcionim sredstvima upotrebljavanim u bolnicama.
Otpornost na mokro ribanje	SFS-EN 13300 klasa I, ISO 11998
Otpornost na toplotu	85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
Sadržaj čvrste materije %	40
Posebna karakteristika	Određivanje antibakterijske aktivnosti. Baktericid proizvoda testiran je u skladu sa ISO 22196. Korišćeni sojevi bakterija su Staphylococcus aureus ATCC 6538P i Escherichia coli ATCC 8739 tokom perioda od 24h.
Skladištenje	Zaštititi od smrzavanja. Loše zatvorene ili plitke konzerve i/ili toniran proizvod ne podnose dugotrajno skladištenje. Toniran proizvod treba iskoristiti tokom iste sezone farbanja.



ARGENTUM

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +10°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

Priprema površine

Nebojene površine:

Očistiti površine od prljavštine i prašine. Ako je potrebno, izglacati površinu sa Tikkurila Prestomax glet masom i izbrusiti osušenu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti osnovnu boju Luja univerzalni prajmer.

Prethodno obojene površine:

Oprati prethodno obojene površine sa sredstvom za čišćenje (Maalipesu) prema uputstvima za upotrebu i ostaviti da se osuši. Ukloniti labavu, oljuštenu boja strugačem. Brusiti obojenu površinu. Popuniti otvore i pukotine sa Tikkurila Prestomax glet masom. Naneti sloj Luja univerzalnog prajmer.

Premazivanje

Promešati dobro Argentum 20 boju pre upotrebe. Naneti 1-2 sloja valjkom, četkom ili sprejom.

Uputstvo za održavanje

Proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima, i sa površinom treba postupati sa pažnjom tokom ovog perioda. Ako je čišćenje potrebno ubrzo nakon farbanja, blago čistiti pomoću mekane četke ili vlažne krpe.

Čistiti površine sa neutralnim (pH 6 – 8) deterdžentom i suferom ili krpom. Čistiti veoma zaprljane površine sa srednje alkalnim (pH 8-10) deterdžentom. Isprati pažljivo površine nakon čišćenja. Postupiti prema uputstvima proizvođača za razblaživanje deterdženta, kada se priprema rastvor deterdženta.

Uputstvo za obradu

Tretirana površina zadržava svoju funkcionalnost do perioda potrebnog za održavanje sloja boje. Površine ofarbane sa Argentum 20 moraju se održavati farbanjem sa istim proizvodom kako bi zadržale svoje karakteristike. Površina će izgubiti svoja posebna svojstva ukoliko se tretira drugim proizvodima.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolisemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.