



TIKKURILA
TUNTO HIENO
FINA ZAVRŠNA TEKSTURA



OPIS

Vodorazredivi akrilni premaz.

**PREPORUČENA
UPOTREBA**

Zidovi i plafoni u suvim enterijerima.

**KARAKTERISTIKE
PROIZVODA**

Pogodan za nove ili prethodno bojene betonske, gletovane površine, ciglu, drvene ploče, gipsane panele kada je poželjno naneti teksturni premaz. Tunto se takođe može primeniti na plafonima.





TUNTO HIENO

TEHNIČKI PODACI

Boja proizvodna grupa 2012	319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön
Bazne boje	AP baza, C baza
Paleta boja	Ton karte: Tunto textured Finishes. Može se tonirati prema Tikkurila bojama. Osvetljenost i struktura površine doprinosi krajnjem efektu nijanse. Proizvod se mora promešati pre toniranja.
Stepen sjaja	Puni mat.
Pokrivnost	1-9 m ² /l. Potrošnja varira u zavisnosti od metode nanošenja - debeli nanos valjkom 1-1.5 m ² /l, tanji nanos valjkom 4-5 m ² /l, nanos četkom 2-2.5 m ² /l, deblji nanos špatulom 2-2.5 m ² /l, tanji nanos špatulom 7-9 m ² /l.
Pakovanje	2.7 lit, 9 lit
Metod primene	Nanositi valjkom a za pravljenje paterna koristiti npr. široku četku, špatulu za tapete, čvrstu četku ili valjak za paterne.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	1-5 h u zavisnosti od debljine nanosa.
Specifična masa (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Otpornost na toplotu	80°C, ISO 4211-3.
Sadržaj čvrste materije %	53
Skladištenje	Zaštititi od smrzavanja.



TUNTO HIENO

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

Priprema površine

Neobojena površina:

Očistiti neobojene površine od prljavštine i prašine. Ako je neophodno izglacati površine sa Prestomax glet masom. Naneti osnovni premaz Luja Universal Primer. Naneti 1–2 sloja premaza Harmony nijansiranog prema boji završnog premaza.

Prethodno obojene površine:

Ispitati prethodno obojene površine sa Maalipesu sredstvom za čišćenje i pažljivo ispirati sa vodom. Ako je neophodno, izglacati površine sa Prestomax glet masom. Koristiti šmirgl-papir za šmirglanje obojenih sjajnih površina sve do mat i ukloniti prašinu od brušenja. Ako je značajna razlika u boji podloge i završnog premaza, preporučujemo primenu jednog sloja premaza Harmony nijansiranog prema boji završnog premaza.

Premazivanje

Promešati Tunto dobro pre upotrebe. Koristiti valjak za aplikaciju. Na površini se mogu izraditi šabloni na primer sa širokom četkom, špatulom za tapete, čvrstom četkom ili valjkom za šablone. Nanositi premaz u debelom sloju na zidove u enterijeru približno do 1m² u isto vreme i odmah uraditi završni šablon na površini. Izbegavati nanošenje previše debelih slojeve zato što oni mogu da izazovu pucanje suve površine. Za homogene površine, obezbediti dovoljno toniranog premaza u jednoj posudi da se izbegne moguća razlika u boji.

Uputstvo za održavanje

Površine se čiste pomoću usisivača, mekanih četki ili krpa za prašinu.

Površinu treba tretirati sa pažnjom, jer proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima.

Tretman održavanja

Izravnavanje premazanih površina: ukoliko se želi ravna površina ili drugačija struktura, naneti Prestomax glet masu preko Tunto strukture. Nastaviti tretman prema uputstvu u odeljku "Prethodno obojene površine".

Životna sredina i odlaganje otpada

Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC) Br.1272/2008

Sadrži 1,2-benzintiazol-3(2H)-one i reaktivnu masu 5-hloto-2-metil-4-izotiazolin-3-one i 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Može da izazove alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Ovaj proizvod sadrži biocidni proizvod za očuvanje proizvoda tokom skladištenja. Sadrži C(M)IT/MIT (3:1).

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.