



Be Special Decor Retro unutrašnji dekorativni malter

| | |
|-----------------------------------|---|
| OPIS | Tikkurila Be Special Decor Retor je akrilni dekorativni malter fine strukture koji omogućava postizanje efekta starih, antički zidova u enterijeru. Proizvod je namenjen za stambene prostorije, kao i za javne objekte. |
| PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE | <ul style="list-style-type: none"> • Veoma elastičan i trajan • Dekorativni malter fine strukture kojim se postiže efekat starih, antičkih zidova • Malter se može tonirati u mnogo atraktivnih nijansi |
| TEHNIČKI PODACI | |
| Paleta boja | Dostupan u beloj i nijansama prema Avatint tinting sistemu u skladu sa Tikkurila enterijer ton kartom. Realne boje su slične nijansama iz ton karte a konačna boja zavisi od uslova i metoda primene, alata i strukture maltera. Pažnja! Mogućnost nijansiranja u tinting mašini samo za 14 kg pakovanje. |
| Pakovanje | 14 kg |
| Stepen sjaja | Puna-mat |
| Primeri upotrebe | Može se nanositi na površinama od cementa, maltera, pločama (suvi malter) |
| Pokrivnost | Do 2,5 kg/m ² . Pokrivnost zavisi od faktora kao što su apsorpcija, tekstura podloge, načina nanošenja i nijanse. |
| Vreme sušenja | Na temperaturi od + 23°C sa 50 % relativne vlažnosti vazduha površini treba 48 sati da se osuši. Konačna čvrstina se postiže nakon 28 dana. Premazivati površinu posle najmanje 24 časa. |
| DETALJI PRIMENE | |
| Priprema | <p>Nebojene površine: Sveži mineralni malteri i podloge mogu se farbati nakon najmanje 4 nedelje. Sa površine ukloniti svu prašinu i prljavštinu. Izravnati neravnine i nedostatke sa glet masom. Zatim naneti jedan sloj Tikkurila Luja Universal prajmera i preko Be Special Decor Retro.</p> <p>Prethodno obojene površine: sa površine ukloniti svu prašinu i prljavštinu. Premazati celu površinu sa Tikkurila Luja Universal prajmerom i preko naneti Be Special Decor Retro na celu površinu.</p> <p>Površine bojene lepkom ili krečnom bojom: ukloniti kreč i višak boje sa zida. Sa površine ukloniti svu prašinu i prljavštinu. Izravnati neravnine i nedostatke sa glet masom. Premazati celu površinu sa Tikkurila Luja Universal prajmerom i preko naneti Be Special Decor Retro na celu površinu.</p> |
| Metod nanošenja | Špahtla od nerđajućeg čelika ili plastike |
| Razređivač | Ukoliko je neophodno razrediti vodom do 10% |
| Uslovi za primenu | Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +5°C a najviše 25°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. |



Be Special Decor Retro unutrašnji dekorativni malter

| | |
|--|---|
| Nanošenje | Naneti špahtlom i formirati sloj 1-2 mm debljine. Struktura nastaje tokom aplikacije uz pomoć različitih poteza nanošenja. Malter se može razrediti vodom do 10% ukoliko je potrebno. Finalna struktura zavisi od vrste korišćenog alata, debljine formirane površine i tehnike nanošenja. Za kreiranje izjednačene strukture na površini koristiti proizvod iz jedne proizvodne šarže. Površina je potpuno suva nakon 48h i potpuno očvrsla nakon 28 dana. Moguće je nanositi malter i u različitim bojama na istoj površini za postizanje dodatnog efekta bojama. Preporučuje se upotreba Anza alata za farbanje. Pažnja: u tehničkom listu je nemoguće opisati sve aspekte upotrebe proizvoda. U slučajevima koji nisu opisani, molimo vas kontaktirajte tehnički servis. Rado će Vam obezbediti detaljne informacije za određeni objekat. |
| Čišćenje alata | Pre pranja, alat treba temeljno obrisati kako bi uklonili što više boje. Alat isprati vodom odmah nakon završetka radova. |
| ZAŠTITA ZA ŽIVOTNU SREDINU I ODLAGANJE OTPADA | Nemojte ispuštati tečni otpad u kanalizaciju. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima. Prazne kontejnere za pakovanje i ostatke koji sadrže boju odložite u skladu sa lokalnim propisima. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima. |
| KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE | Držite boju van domašaja dece. Nakon nanošenja boje u zatvorenim prostorijama proветриte prostorije. Nakon što miris izvetre, prostorije su pogodne za korišćenje. Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Tokom farbanja nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice. Proizvod sadrži bicode za zaštitu proizvoda tokom lagerovanja. Sadrži reakcionu masu: 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-one [EC No. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-one [EC br. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one i 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Može izazvati alergijsku reakciju. Bezbednosni List je dostupan na zahtev. |
| TRANSPORT I SKALDIŠTENJE | Proizvod se mora transportovati i skladištiti u kontejnerima koji ga štite od uticaja atmosferskih uslova. Temperatura skladištenja i transporta mora biti između +5°C do +25°C. Zaštititi boju od smrzavanja. |
| VOC | Proizvod ne podleže Uredbi o ograničavanju emisije VOC u pojedinim bojama i lakovima. |
| Rok upotrebe | 2 godine od datuma proizvodnje, u fabrički zatvorenom pakovanju. |

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.