



TIKKURILA  
**TAIKA PEARL PAINT**  
 ZLATNA BOJA / SREBRNA BOJA



**OPIS**

Vodootporna, tonirajuća akrilna boja sa metalik bisernim efektom.

**PREPORUČENA  
 UPOTREBA**

Koristi se na zidovima u enterijeru, nameštaju, itd.

**KARAKTERISTIKE  
 PROIZVODA**

Za farbanje u enterijeru drvenih površina, vlaknastih drvenih panela, iverice i metalnih površina, panela od gipsa, betona i sličnih zidnih površina. Može da se koristi za prvo farbanje i održavanje ili za premazivanje površina prethodno ofarbanih sa alkidnom bojama ili lakovima. Dobro osvetljenje naglašava efekat površine.





## TAIKA PEARL PAINT

### TEHNIČKI PODACI

Bazne boje	HM baza, KM baza
Paleta boja	Ton karte: Taika. Zlatna i Srebrna.
Stepen sjaja	Polu sjaj.
Pokrivnost	6-8 m <sup>2</sup> /l
Pakovanje	0.9 lit
Metod primene	Četka (od sintetike), valjak, efektno farbanje (četka ili valjak sa paternom) sprej (npr. konvencionalni sprej, mlaznica od 1.8 mm, razblažiti do 40% sa vodom). Pažnja! Kod primene sprejom uvek napraviti test sa prskanjem.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na dodir nakon 1 h. Ponovno premazivanje nakon 6-8 h.
Specifična masa (kg/l)	1,1 kg/l (bez razređivanja), ISO 2811
Otpornost na hemikalije	Otporan na čišćenje hemikalijama i blagim rastvaračima, kao white spirit. Fleke od kafe, čaja i sl. Moraju se očistiti odmah.
Otpornost na pranje	Otporan na preko 5000 ciklusa ribanja, SFS 3755
Otpornost na toplotu	85°C, ISO 4211-3.
Sadržaj čvrste materije %	35
Skladištenje	Čuvati od smrzavanja



## TAIKA PEARL PAINT

### DETALJI PRIMENE

#### Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +10°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%. Relativno niska temperatura (oko +15 °C) i visoka vlažnost (50-70% RH) produžavaju otvoreno vreme farbe, čineći aplikaciju lakšom.

#### Priprema površine

Nebojene površine:

Pažljivo očistiti nove površine od prljavštine i prašine, da obezbedi bolju adheziju (prianjanje).

Drvene površine:

Naneti osnovni premaz. Nove, čiste drvene površine u dobrom stanju takođe mogu biti obrađene direktno sa Taika Pearl Paint.

Metalne površine:

Metalne površine premazati sa Rostex Super Akva prajmerom.

Zidne površine:

Ako je neophodno izglatači površinu sa Prestomax glet masom i izbrusiti suhu površinu. Ukloniti prašinu od brušenja. Premazati površinu sa Luja Universal prajmerom. Naneti 1-2 sloja Tikkurila akrilne boje za zid, npr. Harmony.

Prethodno obojene površine:

Isprati prethodno bojene površine sa Maalipesu sredstvom za čišćenje, pažljivo isprati sa vodom i dozvoliti da se osuši.

Drvene površine:

Ukloniti oštećenu farbu ili lak sa strugačem. Izbrusiti čvrste i sjajno ofarbane ili lakirane površine do mata. Ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti rupe i pukotine sa odgovarajućim puniocem i izbrusiti popunjena mesta. Naneti prajmer kao na neobojenim površinama. Pažnja: koristiti Otex primer na površinama koji su premazane sa nitroceluloznim lakom.

Zidne površine:

Izbrusiti čvrste i sjajne površine do mata. Ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti rupe i pukotine sa Prestomax glet masom izbrusiti suve površine. Ukloniti prašinu od brušenja. Naneti prajmer kao na neobojenim površinama.

Pažljivo mešati boju sve do dna pre upotrebe.

Nameštaj, itd.:

Naneti dva sloja premaza Taika Pearl Paint sa četkom, valjkom ili sprejom. Na velikim površinama, treba prvo primeniti sa valjkom i onda poravnati sa četkom. Koristiti četku od sintetičkog-vlakna visokog kvaliteta. Biserni efekat je lepo naglašen u potezima sa četkom.

Zidne površine / efekat farbanja:

Na zidnim površinama, Taika Pearl Paint daje najbolji efekat na ograničenoj površini, gde delovi površine prikazuju boju korišćenu kao "prajmer". Naneti Taika Pearl Paint sa valjkom na površini od oko 1m<sup>2</sup>, i ako je poželjno, odmah stvarati efekte koristeći različite efektne valjke, četke ili sundere. Preporučuje se probno farbanje na debelom kartonu.

Preporučuje se da se pažljivo zaštitite lajsne sa samolepljivom trakom. Ukloniti samolepljivu traku odmah posle farbanja. Na ovaj način, granice su manje vidljive. Naneti dva sloja premaza Taika Pearl Paint, ali samo jedan kod efektnog farbanja.

Farbanje velikih, glatkih, izjednačenih površina sa Taika Pearl Paint zahteva veštinu i iskustvo, ali i metode kao što je unakrsno premazivanje sa četkom ili valjkom, lako je i za početnike, čak i na velikim zidnim površinama.

Taika Pearl Paint je takođe odlična za farbanje sa šablonima.

#### Čišćenje alata

Očistiti alata sa vodom i sapunom. Ukloniti višak boje/laka sa alata i očistiti vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu sredstva za čišćenje alata da se ukloni blago stvrdnuta boja.



## TAIKA PEARL PAINT

### **Uputstvo za održavanje**

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova. Očistiti površine sa neutralnim (pH 6 – 8) deterdžentom i npr. sunđerom ili krpom. Čistiti veoma zaprljane površine sa srednje alkalnim (pH 8-10) deterdžentom i npr. krpom ili sunđerom. Nakon čišćenja, isprati površinu. Postupiti prema uputstvima za razblaživanje deterdženta od proizvođača, kada se priprema rastvor deterdženta. Proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima, i sa površinom treba postupati sa pažnjom tokom ovog perioda. Ako je čišćenje potrebno ubrzo nakon farbanja, blago čistiti pomoću mekane četke ili vlažne krpe.

### **Tretman održavanja**

Sledite uputstva kod prethodno bojenih površina. Ako je poželjno efektne površine možete ponovo da premažete novim slojem vodootporne boje za zid.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.