

Antikorozivna zaštita

AKRIZOL OSNOVNI ZP AV



OPŠTI PODACI

Jednokomponentni osnovni premaz na bazi akrilnih i vinilnih smola sa antikorozionim pigmentima

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PREPORUČENA UPOTREBA

- Kao tip veziva koristimo akril-vinilne smole
- Koristi se kao osnovni premaz u akril-vinilnom sistemu antikorozivne zaštite čeličnih površina u uslovima normalne i slabo korozivne atmosfere
- Odlikuje se brzim sušenjem i izvanrednim fizičko-hemijskim i mehaničkim svojstvima, dobro prijanja na podlogu

TEHNIČKI PODACI

Zapreminske procenat čvrste materije	52 ± 1 %. (ISO 3233)
Težinski procenat čvrste materije	41 ± 1 %
Specifična masa	1,29 – 1,34 g / cm ³
Izdašnost	7,5 – 8,0 m ² /kg za 40 µm
Teorijska potrošnja	0,125 -0,135 g/m ² za 40 µm
Viskozitet u stanju isporuke	90-100 sek D4/20 0°C DIN 53211
Optimalna debljina suvog filma	Optimalna debljina suvog filma: 40 µm.
Vreme sušenja	Na vazduhu (temperatura 20±2°C i relativna vlažnost 65±5 %), suvo na prašinu za 10-20 minuta, suvo na dodir za 2 h. Ponovno nanošenje sledećeg sloja je moguće posle 2-3 h, a maksimalno 7 dana. Vreme sušenja i ponovnog premazivanja zavise od debljine sloja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i ventilacije.
Osobine suvog filma	Izgled: ravnomerna debljina bez nabora, mat izgled. Mehanička svojstva: elastičan na savijanje i izvlačenje.
Raspoložive nijanse	Oksidno crvena, siva
PODACI O PRIMENI	
Priprema površine	ISO 8501-1 Sa 2½ ili St3
Uslovi za nanošenje	Sve površine moraju biti suve i čiste. Temperatura nanošenja: od +5°C do +35°C. Temperatura podloge mora biti 3°C iznad tačke rose, vlažnost vazduha rH=70%max.

Nanošenje

Nanošenje			
Akrizol osnovni ZP AV	Četkom, Valjak	Razređenje do 5%	Viskozitet 60-80 sek. DIN 4, 20°C
	Pneumatski pištolj	Razređenje do 15%, prečnik dizne 1,3 – 1,6, pritisak 2 – 4,5 bar	Viskozitet 30-35 sek. DIN 4, 20°C
	Airless uređaj	Razređenje do 10% airless uređajem-prečnikom dizne 0,019"-0,021" izlaznog pritiska 140-180 atm.	

Antikorozivna zaštita

AKRIZOL OSNOVNI ZP AV



Preporučena debljina filma i teoretska izdašnost boje

Preporučena debljina filma		Teoretska izdašnost
Suv	Vlažan	
40 µm	120 µm	8 m ² /kg
60 µm	145 µm	6 m ² /kg
80 µm	240 µm	4,1 m ² /kg

Praktična potrošnja boje zavisi od načina primene, uslova pod kojima se nanosi i oblika konstrukcije i hrapavosti površine.

Faktor konverzije : Vlažan /sivi film – 2,4.

Pakovanje	25kg
Razređivač	R – 5330 ili 5470. Pakovanje: 5l i 20l.
Pranje alata	R – 5330 ili 5470
Lagerovanje	1 godina pod normalnim uslovima skladištenja.
VOC	Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i– SB) 500 g/l, ovaj proizvod sadrži 620g/l.
Napomena	Svi podaci su dati za standardne uslove-normalnu temperaturu od 20 °C i normalnu vlažnost vazduha (max70%). Na nižim temperaturama sušenje je sporije i premaz sporije postiže trajnu tvrdoću.
Mere predostrožnosti	Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).