

Antikorozivna zaštita

FEROPOKS HS ZP MIOX



OPŠTI PODACI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PREPORUČENA UPOTREBA

Dvokomponentni osnovni premaz na bazi epoksi smola sa cink fosfatom i liskuniziranim gvožđe oksidom kao antikorozionim pigmenatima, sa kojim se postižu velike debljine.

- Odlično prijanja na mehanički očišćene i peskarene površine
- Koristi se kao osnovni ili među premaz u epoksidnim i ili epoksi-poliuretanskim sistemima boja koji su izloženi abraziji i agresivnoj hemijskoj atmosferi.
- Može se koristiti kao međuslojni premaz preko cink epoksi premaza
- Ima visoku otpornost na vodu, industrijske gasove, soli, kiseline, naftu i naftne derive
- Preporučuje se za mostove, vučnu opremu, kranove, čelične jarbole, transportne trake i druge čelične konstrukcije. Koristi se i za zaštitu brodova, pomorske opreme i unutrašnjosti brodova

TEHNIČKI PODACI

Zapreminska procenat čvrste materije $81 \pm 2\%$ (ISO 3233)

Težinski procenat čvrste materije $90 \pm 2\%$

Specifična masa $1.65 - 1.7 \text{ g / cm}^3$ (A+B)

Izdašnost $4,7 - 5 \text{ m}^2/\text{kg}$ za jedan nanos od $100 \mu\text{m}$
 $3,2 - 3,5 \text{ m}^2/\text{kg}$ za jedan nanos od $140 \mu\text{m}$

Teorijska potrošnja $190 - 220 \text{ g/m}^2$ za jedan nanos od $100 \mu\text{m}$
 $280 - 300 \text{ g/m}^2$ za jedan nanos od $140 \mu\text{m}$

Optimalna debljina suvog filma $140 \mu\text{m}$

Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda $1 - 2 \text{ h}$ ($20 \pm 2^\circ\text{C}$)

Viskozitet u stanju isporuke komp.A $100 - 120 \text{ KU}$ 25°C ASTM D 562

Međuslojni interval Min 24 h, max neograničen

Katalizator Katalizator za Feropoks HS

Odnos komponenata u smeši $90 : 10$ (A:B) težinski

Preporučena debljina filma i teoretska izdašnost boje

Preporučena debljina filma		Teoretska izdašnost
Suv	Vlažan	
100 μm	120 μm	4,85 m^2/kg
140 μm	170 μm	3,4 m^2/kg
180 μm	220 μm	2,64 m^2/kg

Praktična potrošnja boje zavisi od načina primene, uslova pod kojima se nanosi i oblika konstrukcije i hrapavosti površine. Faktor konverzije : Vlažan /suv film -1,2.

Antikorozivna zaštita

FEROPOKS HS ZP MIOX



Vreme sušenja	Na vazduhu (temperatura $20 \pm 2^\circ\text{C}$ i relativna vlažnost $65 \pm 5\%$) za 8-12 časova na dodir, 7 dana potpuno. Vreme sušenja i ponovnog premazivanja zavise od debljine sloja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i ventilacije.
Osobine suvog filma	Izgled: Ravnomerna debljina, bez nedostataka, polu mat
Nijanse	Oksidno – crvena, Siva, Oker-Siva.
Temperaturna otpornost	Sistemi su otporni na temperature od -40°C do $+80^\circ\text{C}$ sa udarima i do 120°C .
Hemijačka otpornost	Epoksidni sistemi su otporni na uticaje rastvora neorganskih kiselina, baza, soli, ulja, goriva, maziva, sirov petroleum i alifatske ugljovodonike. Slabije su otporni na rastvore organskih kiselina.
Prajmer za pocinkovane i aluminijske površine	Wash Primer 2K, Feropoks DTZ
Prajmer za čelične površine	Feropoks, Feropoks HS ZP Miox, Feropoks ZP Miox, Feropoks DTZ, Cinkopoks
Zazršna boja	Supervereks, Supervereks HB, Plastolak
PODACI O PRIMENI	
Priprema površine	Ukloniti ulja, masti, soli i prljavštine odgovarajućim sredstvima. Čelične površine: Peskariti do nivoa Sa $2\frac{1}{2}$. (ISO 8501-1) ili mehaničko čišćenje do nivoa St3. Ako peskarenje nije moguće, preporučuje i fosfatiraće hladno valjanog gvožđa da bi se poboljšalo prijanjanje.
Uslovi za nanošenje	Prethodno farbane površine: Ukloniti ulja, masti, soli i prljavštine odgovarajućim sredstvima. Popraviti sva oštećenja na prajmeru. Obratiti pažnju na vreme predviđeno za ponovno premazivanje. (ISO 12944-4)
Mešanje komponenti	Sve površine moraju biti suve i čiste. Temperatura nanošenja: od $+10^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$. Temperatura podlage mora biti 3°C iznad tačke rose, vlažnost vazduha $rH=85\%\text{max}$.
Nanošenje	Napomena! Epoksidni premazi se kredaju i gube boju u spoljnjim uslovima.
Razređivač	Prvo promešajte bazu i katalizator odvojeno. Pomešati u pravilnom odnosu bazu i katalizator. Dobro ih homogenizovati pre upotrebe. Za mešanje se može koristiti ručni građevinski mikser.
Pranje alata	Nanošenje se može vršiti četkom, valjkom, pneumatskim špric ili airless uređajem. Ako se koristi airless pištolj, boju treba razrediti 0-10%. Otvor dizne 0.019"-0.021", a pritisak 200-250 bara. Ugao špricanja bira se na osnovu veličine objekta koji se boji. Ako upotrebljavamo četku ili valjak, razređivač se koristi u skladu sa datim okolnostima (valjak do 5% razređenja). Pneumatski špric, dizna 2,0 - 2,5, razređenje do 10 %.
Pakovanje	Razređivač 5610. Pakovanje: 5l, 20l
Lagerovanje	Osnovna komponenta: 22.5 kg, Katalizator: 2,5 kg
	Odvjedene komponente 1 godina pod normalnim uslovima skladištenja.

Antikorozivna zaštita

FEROPOKS HS ZP MIOX



VOC

Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i-SB)500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 160g/l.

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepcicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).