

# Antikorozivna zaštita

FEROPOKS ZP MIOX



## OPŠTI PODACI

Dvokomponentni osnovni premaz na bazi epoksi smola sa cink fosfatom i liskuniziranim gvožđe oksidom kao antikorozionim pigmenatima, sa kojim se postižu velike debljine.

## OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PREPORUČENA UPOTREBA

- Odlično prianja na mehanički očišćene i peskarene površine
- Koristi se kao osnovna boja u epoksidnim i ili epoksi-poliuretanskim sistemima boja koji su izloženi abraziji i agresivnoj hemijskoj atmosferi
- Može se koristiti kao međuslojni premaz preko cink epoksi premaza
- Ime visoku otpornost na vodu, industrijske gasove, soli, kiseline, naftu i naftne derivate
- Preporučuje se za mostove, vučnu opremu, kranove, čelične jarbole, transportne trake i druge čelične konstrukcije. Koristi se i za zaštitu brodova, pomorske opreme i unutrašnjosti brodova.

## TEHNIČKI PODACI

Zapreminska procenat čvrste materije  $53 \pm 2\%$ . (ISO 3233)

Težinski procenat čvrste materije  $75 \pm 2\%$ .

Specifična masa  $1.45 - 1.55 \text{ g / cm}^3 (\text{A+B})$

Izdašnost  $5,5 - 6 \text{ m}^2/\text{kg}$  za jedan nanos od  $60 \mu\text{m}$   
 $4 - 4,5 \text{ m}^2/\text{kg}$  za jedan nanos od  $80 \mu\text{m}$

Teorijska potrošnja  $150 - 170 \text{ g/m}^2$  za jedan nanos od  $60 \mu\text{m}$   
 $220 - 240 \text{ g/m}^2$  za jedan nanos od  $80 \mu\text{m}$

Optimalna debljina suvog filma  $80 \mu\text{m}$

Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda  $6 - 8 \text{ h}$  ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ )

Viskozitet u stanju isporuke komp.A  $80-90 \text{ KU } 25^\circ\text{C}$  ASTM D 562

Međuslojni interval Min 8 h, max neograničen

Katalizator Katalizator za Feropoks

Odnos komponenata u smeši  $85 : 15 (\text{A:B})$  težinski

Preporučena debljina filma i teoretska izdašnost boje

Preporučena debljina filma		Teoretska izdašnost
Suv	Vlažan	
60 $\mu\text{m}$	115 $\mu\text{m}$	6,1 $\text{m}^2/\text{kg}$
80 $\mu\text{m}$	155 $\mu\text{m}$	4,35 $\text{m}^2/\text{kg}$
120 $\mu\text{m}$	235 $\mu\text{m}$	2,95 $\text{m}^2/\text{kg}$

Praktična potrošnja boje zavisi od načina primene, uslova pod kojima se nanosi i oblika konstrukcije i hravavosti površine. Faktor konverzije : Vlažan /sivi film -1,91.

# Antikorozivna zaštita

FEROPOKS ZP MIOX



Vreme sušenja	Na vazduhu (temperatura $20 \pm 2^\circ\text{C}$ i relativna vlažnost $65 \pm 5\%$ ) za 5-6 časova na dodir. Vreme sušenja i ponovnog premazivanja zavise od debljine sloja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i ventilacije.
Osobine suvog filma	Izgled: Ravnomerna debljina, bez nedostataka, polu mat
Nijanse	Oksidno – Crvena, Oker – Siva, Žuta, Svetlo Siva.
Temperaturna otpornost	Sistemi su otporni na temperature od $-40^\circ\text{C}$ do $+80^\circ\text{C}$ sa udarima i do $120^\circ\text{C}$ .
Hemijačka otpornost	Epoksidni sistemu su otporni na uticaje rastvora neorganskih kiselina, baza, soli, ulja, goriva, maziva, sirov petroleum i alifatske ugljovodonike. Slabije je otporan na rastvore organskih kiselina.
Prajmer za pocinkovane i aluminijumske površine	Wash Primer 2K, Feropoks DTZ
Prajmer za čelične površine	Feropoks, Feropoks HS ZP Miox, Feropoks ZP Miox, Feropoks DTZ, Cinkopoks
Završna boja	Supervereks, Supervereks HB, Plastolak, Balastin, Tankplast Kompakt

## PODACI O PRIMENI

### Priprema površine

Ukloniti ulja, masti, soli i prljavštine odgovarajućim sredstvima.

Čelične površine: Peskariti do nivoa Sa2½ . (ISO 8501-1) ili mehaničko čišćenje do nivoa St3.

Ako peskarenje nije moguće, preporučuje se i fosfatirajući hladno valjanog gvožđa da bi se poboljšalo prijanjanje.

Prethodno farbane površine: Ukloniti ulja, masti, soli i prljavštine odgovarajućim sredstvima. Popraviti sva oštećenja na prajmeru. Obratiti pažnju na vreme predviđeno za ponovno premazivanje. (ISO 12944-4)

### Uslovi za nanošenje

Sve površine moraju biti suve i čiste. Temperatura nanošenja: od  $+10^\circ\text{C}$  do  $+35^\circ\text{C}$ . Temperatura podlage mora biti  $3^\circ\text{C}$  iznad tačke rose, vlažnost vazduha  $rH=85\%\text{max}$ .

Napomena! Epoksidni premazi se kredaju i gube boju u spoljnjim uslovima.

### Mešanje komponenti

Prvo promešajte bazu i katalizator odvojeno. Pomešati u pravilnom odnosu bazu i katalizator i dobro ih homogenizovati pre upotrebe. Za mešanje se može koristiti ručni građevinski mikser.

### Nanošenje

Nanošenje se može vršiti četkom, valjkom, pneumatskim špric ili airless uređajem. Ako se koristi airless pištolj, boju treba razrediti 0-10%. Otvor dizne 0.019"-0.021", a pritisak 200-250 bara. Ugao špricanja bira se na osnovu veličine objekta koji se boji. Ako upotrebljavamo četku ili valjak, razređivač se koristi u skladu sa datim okolnostima (valjak do 5% razređenja). Pneumatski špric, dizna 1,8-2,0, razređenje do 10 %.

### Razređivač

Razređivač 5610. Pakovanje: 5l, 20l

### Pranje alata

Razređivač 5610

### Pakovanje

Osnovna komponenta: 21.25 kg, Katalizator: 3.75 kg

### Lagerovanje

Odvojene komponente 1 godina pod normalnim uslovima skladištenja.

# Antikorozivna zaštita

FEROPOKS ZP MIOX



VOC

Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i-SB) 500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 390g/l.

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).