

# Antikorozivna zaštita

FEROPOKS DTZ



## OPŠTI PODACI

Dvokomponentni debeloslojni epoksidni premaz . Može se koristiti kao prajmer, osnovni ili među premaz u epoksidnim i poliuretanskim sistemima koji su izloženi visokoj abraziji ili hemijskim uticajima. Sadrži cink fosfat.

## OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PREPORUČENA UPOTREBA

- Odlično prianja na čelik, cink i aluminijum
- Koristi se kao prajmer ili međuslojni premaz u epoksidnim i poliuretanskim sistemima koji su izloženi abraziji i/ili hemijskim uticajima
- Može se koristiti kao međuslojni premaz preko cink epoksi premaza
- Mogućnost brzog premazivanja već obojenih površina
- Preporučuje se za mostove, vučnu opremu, kranove, čelične jarbole, transportne trake i druge čelične konstrukcije. Koristi se i za zaštitu brodova, pomorske opreme i unutrašnjosti brodova

## TEHNIČKI PODACI

Zapreminska procenat čvrste materije	53 ± 2 %. (ISO 3233)
Težinski procenat čvrste materije	71 ± 2 %.
Specifična masa	1.37 - 1.4 g / cm <sup>3</sup>
Izdašnost	9,0 – 10,5 m <sup>2</sup> /kg za jedan nanos od 40 µm 3,5 – 4,5 m <sup>2</sup> /kg za jedan nanos od 100 µm
Teorijska potrošnja	90-110 g/m <sup>2</sup> za jedan nanos od 40 µm 220-280 g/m <sup>2</sup> za jedan nanos od 100 µm
Optimalna debljina suvog filma	100 µm
Vreme upotrebe katalizovanog proizvoda	3 – 5 h (20 ± 2 °C)
Viskozitet u stanju isporuke komp.A	95-105 KU 25° C ASTM D 562
Međuslojni interval	Min 8 h, max 30 dana bez obaveznog međuslojno brušenje
Katalizator	Katalizator za Feropoks DTZ komp.B
Odnos komponenata u smeši	87 : 13 (A:B) težinski

Preporučena debljina filma i teoretska izdašnost boje

Preporučena debljina filma		Teoretska izdašnost
Suv	Vlažan	
60 µm	110 µm	6,7 m <sup>2</sup> /kg
100 µm	185 µm	4,1 m <sup>2</sup> /kg
140 µm	260 µm	2,9 m <sup>2</sup> /kg

Praktična potrošnja boje zavisi od načina primene, uslova pod kojima se nanosi i oblika i hraptavosti površine. Faktor konverzije : Vlažan /suv film -1,83.

# Antikorozivna zaštita

FEROPOKS DTZ



Vreme sušenja

Na vazduhu (temperatura  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  i relativna vlažnost  $65\pm 5\%$ ) za 3-5 časova. Vreme sušenja i ponovnog premazivanja zavise od debljine sloja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i ventilacije.

Osobine suvog filma

Izgled: Ravnomerna debljina, bez nedostataka, mat

Nijanse

Siva

## PODACI O PRIMENI

Priprema površine

Ukloniti ulja, masti, soli i prljavštine odgovarajućim sredstvima.

Čelične površine: Peskariti do nivoa Sa $2\frac{1}{2}$ . (ISO 8501-1) Ako peskarenje nije moguće, preporučuje se fosfatiraje hladno valjanog gvožđa da bi se poboljšalo prianjanje.

Pocinkovane površine: Peskariti mineralnim abrazivima, npr. kvarcnjem peskom do ravnomerno ohrapavljene površine. Ako peskarenje nije moguće, površina se može ohrapaviti ručno ili pranjem deterdžentom.

Za toplo cinkovane površine preporuka je da budu premazane sa tankim slojem boje(razređenim 25-30%)pre nanošenja osnovne boje.

Aluminijumske površine: Peskariti nemetalnim abrazivima do ravnomerno ohrapavljene površine. Ako peskarenje nije moguće, površina se može ohrapaviti ručno ili pranjem deterdžentom.

Nerđajući čelik: Hrapavljenje površine vršiti nemetalnim abrazivima.

Prethodno farbane površine: Ukloniti ulja, masti, soli i prljavštine odgovarajućim sredstvima. Popraviti sva oštećenja na prajmeru. Obratiti pažnju na vreme predviđeno za ponovno premazivanje. (ISO 12944-4)

Uslovi za nanošenje

Sve površine moraju biti suve i čiste. Temperatura podloge treba da bude najmanje  $0^\circ\text{C}$  i barem  $3^\circ\text{C}$  iznad tačke rose. Proizvod se ne upotrebljava pri temperaturi ispod  $0^\circ\text{C}$  zbog moguće pojave leda. Temperatura boje treba da bude iznad  $+15^\circ\text{C}$ . Obezbediti dobro provetrvanje u zatvorenim prostorima.

Napomena! Epoksidni premazi se kredaju i gube boju u spoljnim uslovima.

Mešanje komponenti

Prvo promešajte bazu i katalizator odvojeno. Pomešati u pravilnom odnosu bazu i katalizatori dobro ih homogenizovati pre upotrebe. Za mešanje može da se koristi.

Nanošenje

Bezvazdušnim pištoljem ili četkom. Ako se koristi airless pištolj, boju treba razrediti 0-10%. Otvor dizne 0.011"-0.017" a pritisak 120-160 bara. Ugao špricanja bira se na osnovu veličine objekta koji se boji. Ako upotrebljavamo četku, razređivač se koristi u skladu sa datim okolnostima.

Razređivač

Razređivač 5610

Pranje alata

Razređivač 5610

Pakovanje

Osnovna komponenta: 21.75 kg, Katalizator: 3.25 kg

Lagerovanje

Odvojene komponente: 2 godine osnovna komponenta, 2 godine katalizator; pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži.

# Antikorozivna zaštita

**FEROPOKS DTZ**



VOC

Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod (A/i-SB)500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 390g/l.

Mere predostrožnosti

Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepcicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).