



ProSeal

OPIS

ProSeal je osnovni premaz na vodenoj bazi sa dobrim karakteristikama prodiranja. Koristi se za apsorbujuće površine pre nanošenja BioRid, BioRid Spray ili AsbestGuard.

PRIMERI UPOTREBE

ProSeal je pogodan za pripremu unutrašnjim zidova i plafona, na apsorbujućim podlogama.

ProSeal se takođe može koristiti za vezivanje rastresitog ili loše spojenog azbestnog materijala i za vezivanje azbestne prašine, ili nakon enkapsulacije ili čišćenja, da bi se vezala vlakna koja su možda u rastresitom stanju tamo gde je teško usisati usisivačem tako da bude 100% bez vlakana.

Pažljivo pročitati uputstva za nanošenje.

TEHNIČKI PODACI

Boje

Providan

Pokrivnost

Zavisno od površine, ali pokrivna moć bi trebalo da bude oko 2-10m²/l.

Pakovanje

5 L, 25 L

Razređivač

Voda

Nanošenje

Četka, valjak ili sprej.

Vreme sušenja na +23°C i relativnoj vlazi vazduha RH 50 %

Suvo na dodir nakon 1-2 sata, zavisno od debljine filma. Ostaviti da se suši 2-3 sata pre nanošenja BioRid, BioRid Spray ili AsbestGuard.

Zapremina čvrste materije

Približno 13 %.

Gustina

Približno 1,0 kg/l (ISO 2811).

EU VOC 2004/42/EC-granična vrednost

(cat A/h) 30g/l (2010).
ProSeal sadrži VOC max. 30 g/l.

Skladištenje

Rok trajanja: 2 godine. Zaštititi od mraza. Čuvati na suvom i hladnom mesu, zaštićeno od sunčeve svetlosti. Pažljivo zatvoriti limenku za kasniju upotrebu. Otvorena limenka ne podnosi duže skladištenje.

Šifra proizvoda

0065122



ProSeal

UPUTSTVA

Uslovi nanošenja

Površina na koju se nanosi osnovni premaz mora biti suva, temperatura vazduha i površine najmanje +5°C, a relativna vlaga vazduha ispod 80 %.

Priprema

Odstraniti prljavštinu i prašinu sa površina. Naneti BioWash, razblažen sa vodom (odnos mešanja 1:2), na buđave površine sunđerom, glatkom četkom ili sprejom. Popuniti površine odgovarajućim puniocem, ako je potrebno, i ošmirglati osušene površine. Odstraniti prašinu od šmirglanja.

Kada se ProSeal koristi pre enkapsulacije sa AsbestGuard ili za vezivanje rastresitih vlakana nakon čišćenja, pažljivo proučiti poseban program tretiranja.

Nanošenje osnovnog premaza

Naneti ProSeal 1 put četkom, valjkom ili sprejom. ProSeal ne treba razblaživati.

Čišćenje alata

Odstraniti višak boje sa alata i očistiti ga vodom. Za odstranjivanje stvrdnute boje sa alata se preporučuje Tikkurila Sredstvo za čišćenje alata.

KLASIFIKACIJA OČUVANJA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI

u skladu sa Direktivom EZ 1272/2008/EC.

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan.

List sa podacima o bezbednosti se može dobiti na zahtev.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE i ODLAGANJE OTPADA

Prazne limenke treba reciklirati odstraniti u skladu sa lokalnim propisima. Tečan otpad treba uništiti u skladu sa lokalnim propisima.

TRANSPORT

ADR: nije klasifikovan