



TIKKURILA

VALTTI WOOD OIL AKVA

ULJE ZA DRVENE POVRŠINE U EKSTERIJERU/TONIRA SE

**OPIS**

Vodootporna uljana emulzija za drvo na bazi biljnih ulja i voska. Štiti drvo od vlage i prljavštine i smanjuje pucanje drvene površine.

**PREPORUČENA
UPOTREBA**

Baštenski nameštaj, terase, stepeništa i pristaništa.

**KARAKTERISTIKE
PROIZVODA**

Pogodan za premazivanje neobrađenih ili prethodno uljem tretiranih drvenih površina u eksterijeru. Takođe pogodan za tvrdo drvo, impregnirano i termički obrađeno drvo kao i neobrađeno drvo.



VALTTI WOOD OIL AKVA

TEHNIČKI PODACI

Bazne boje	EC baza
Nijanse	Ton karta: Valtti semi-transparent wood finishes. Tonira se prema Tikkurila transparentnim nijansama za eksterijer.
Pokrivnost	Star i istrošene drvene površine 5-7 m ² /l, nove i drvene površine u dobrom stanju 7-15 m ² /l.
Pakovanje	0.9 lit, 2.7 lit
Metod primene	Četka ili sunđer.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Suv na dodir nakon nekoliko sati. Poroznost podloge i količina korišćenog ulja utiče na vreme sušenja.
Specifična masa (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Otpornost na vremenske uslove	Preporučuje se upotreba iznijansiranog proizvoda, zato što ima bolju otpornost protiv vremenskih uslova od bezbojnog premaza. Održavanje obrađenog drveta treba da se uradi kada je to potrebno. Izložene površine drveta neprekidnim vremenskim uslovima možda će morati da se obrade jednom u godinu dana.
Sadržaj čvrste materije %	21
Skladištenje	Čuvati od smrzavanja. Koristiti otvorenu ambalažu tokom iste sezone farbanja jer se karakteristike proizvoda menjaju u plitkoj ambalaži.



VALTTI WOOD OIL AKVA

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površine koje se farbaju moraju da budu suve i sadržaj vlage drveta mora da bude ispod 20%, jer vlažno drvo ne može da apsorbira ulje i ulje se suši sporo u vlažnim uslovima. Pošto je impregnirano drvo često vlažno, preporučujemo da bude obrađeno posle oko 6 meseci od ugradnje. Tokom obrade i sušenja temperatura vazduha, površine mora da bude najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.

Priprema površine

Neobrađena površina:

Ukloniti prljavštinu, prašinu i oštećen materijal sa površine drveta.

Površine prethodno obrađene sa uljem za drvo:

Ukloniti oštećen materijal sa strugačem i /ili žičanom četkom. Očistiti površinu. Ako ostane vidljiv film po površini, ukloniti ga pre obrade.

Farbanje

Temeljno promešati Valtti Wood Oil Akva pre upotrebe i s vremena na vreme tokom primene.

Razmazati jedan sloj premaza četkom ili sunđerom tako da se ulje apsorbira ravnomerno u drvo.

Obrisati višak ulja. Premazivanje ravnomerno celom dužinom u neprekidnim potezima da se izbegne preklapanje. Primeniti jedan sloj.

Obrada sa uljem čini da drvo izgleda tamnije.

Održavanje primeniti kada je neophodno. Površine konstantno izložene vremenskom uticaju potrebno je tretirati na godišnjem nivou.

Čišćenje alata

Oprati alatke sa sapunom i vodom ili sa Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner) za uklanjanje blago očvrсле boje.

Uputstvo za održavanje

Tretirati obrađenu površinu pažljivo nedelju dana da bi proizvod postigao finalnu čvrstinu i trajnost. Površina se može čistiti blago sa mekanom četkom ili krpom nakon 2 dana od obrade, ako je neophodno.

Zaštita za životnu sredinu i odlaganje otpada

Izbegavati prosipanje u odvodne cevi, vodene sisteme i zemljište. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Reciklirati suvu, ispraznjenju ambalažu u skladu sa lokalnim propisima. Pažnja! Rizik od samo-zapaljenja! Krpe za čišćenje, prašina od brušenja ili rastur materijala koji sadrži proizvod mogu da stvore vatru samo-zapaljenjem. Otpad kao što je ovaj treba da se skuplja i čuva u vodi u zatvorenoj ambalaži pre odlaganja

ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE OZNAKE prema Regulativi (EC) br.1272/2008

Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Sadrži kobalt bis (2-etilheksanoat) i etil metil ketoksim. Može da proizvede alergijsku reakciju. Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao



VALTTI WOOD OIL AKVA

proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.